



CONBEXTRA EP

Mortar pe baza de rasini epoxidice

DESCRIERE:

- Produs pe baza de rasini epoxidice
- Este livrat ca amestec de baza, intaritor si filler.

AVANTAJE:

- Rezistent la incarcari dinamice repetate
- Este non contractil, asigurand un contact si o lipire totala cu suprafata
- Lucrabilitate foarte bună
- Rezistenta la compresiune, intindere si incovoiere ridicata.
- Nu necesită dozarea de agregate pe șantier.
- Rezistent la o gama larga de chimicale

DOMENII DE UTILIZARE:

- Mortar folosit pentru umplerea unor interspații de 0,25 – 120 mm.
- Aplicațiile includ fixarea plăcilor metalice de montaj precum și umplerea golurilor și fixarea bolțurilor de ancoraj.

CARACTERISTICI:

- Aspect: pasta
- Termen de valabilitate: 12 luni.
 - Rezistența la compresiune
BS 6319, partea 2:1985
 - la 1 ora: 38 N/mm²
 - la 1 zi: 91 N/mm².
 - la 3 zile: 95 N/mm²
 - la 7 zile: 101 N/mm²

Rezistenta la intindere

BS 6319, partea 7:1985 la 7 zile: 14,2 N/mm²

MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Suprafața pe care se va turna nu trebuie să prezinte pete de ulei și unsoari sau alte impurități.
- Prepararea mortarului se face prin amestecarea celor trei componente in cutie bazei, cu ajutorul unui agitator de joasa turatie.
- Materialul se pune in opera prin turnare ; este esential ca turnarea sa se faca in jet continuu si pe o singura parte pentru a evita antrenarea aerului

ATENȚIE:

- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundent cu apă.
- Evitați inhalarea prafului.

DOZAJ:

- Consumul se calculeaza functie de volumul interspatiilor care necesita ancorarea.

MOD DE AMBALARE:

- Cutii de 8 l

Agrement tehnic nr.016-01/105-2007