

DEKGUARD ELASTIC

PELICULĂ ELASTOMERICĂ DE PROTECȚIE ȘI DECORATIVĂ PE BAZĂ DE POLIMERI ACRILICI PENTRU BETON ȘI ZIDĂRIE

DESCRIERE:

- Sistemul conține o amorsă monocomponentă și o peliculă elastomerică pigmentată:
 - Nitoprime DG: amorsă reactivă care produce o barieră hidrofobică. Apare sub forma unei pelicule subțiri care consolidează și stabilizează substraturile poroase
 - Dekguard Elastic : este o peliculă ce conferă elongație excelentă, acumulare scăzută de reziduri, rezistență la agenți agresivi din mediu, la radiația ultravioletă și la ploaie.

AVANTAJE:

- Permite acoperirea fisurilor de până la 6 mm
- Elasticitatea sa excelentă se menține și la temperaturi sub 0 °C
- Constituie o barieră excelentă împotriva carbonatării, clorurilor, oxigenului și apei
- Permite degajarea vaporilor de apă din structură
- Rezistență la efectele degradării prelungite
- Este pe bază de apă

CARACTERISTICI:

- Prezentare: butoi de 15 litri
- Culoare: o gamă variată
- Rezistență la rupere: 12 N/mm²

MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Suprafața suport trebuie să fie uscată iar urmele de grăsime, reziduri, material desprins vor fi îndepărtate prin sablare ușoară. Toate golurile și imperfecțiunile vor fi umplute cu RENDEROC – mortar pe bază de ciment.
- Produsul bine amestecat se aplică cu peria sau cu rolul în două straturi uniforme, fiecare având o grosime de minim 400 microni. Primul strat se lasă să se usuce aproximativ 16 ore la o temperatură de 20⁰C după care se aplică al doilea strat.



ATENȚIE:

- Se recomandă echipament de protecție adecvat: salopetă, mănuși, mască.
- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundant cu apă.



DOZAJ:

Dekguard Elastic (2 straturi) : 0,4 l / m² / strat

Nitoprime DG (1strat)
: 0,4 l / m² / strat



Tel: 021.491.55.02
021.240.40.41
021.491.60.40
Fax: 021.240.10.05
Email: fosroc@iridexcons.ro

