

CONPLAST R

ADITIV ÎNTĂRZIETOR DE PRIZĂ ȘI REDUCĂTOR DE APĂ

DESCRIERE:

- Lichid maroniu pe bază de compuși hidroxi-carboxilici.
- Dispersează instantaneu în apă.

AVANTAJE:

- Mărește timpul de priză extinzând timpul de lucru reducând problemele legate de intarzieri.
- Mărește timpul de lucru al betoanelor semiuscate .
- Se obțin rezistențele caracteristice în condițiile unui conținut redus de ciment.
- Îmbunătățește punerea în operă a amestecurilor prea coezive.
- Nu conține cloruri și poate fi utilizat la betonul precomprimat și armat.
- Este compatibil cu ceilalți aditivi din gama CONPLAST.

CONFORMITATEA CU STANDARDELE:

- CONPLAST R este în concordanță cu standardul european armonizat SR EN 934-2 Tab.8 și Tab. 10.

CARACTERISTICI:

- Aspect: lichid
- Prezentare: butoaie de 210 litri
- Culoare: maroniu
- Termen de valabilitate: 12 luni, în condiții de temperatură 5 - 50°C
- Greutate specifică: 1,13±0,01kg / l la 20°C.
- Conținut de cloruri: 0,0%
- Conținut de alcalii : < 55 gr.Na2O echiv./l

CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR. NB 1870-DPC-99/469/EC-0395/08

emis de
S.C. QUALITY CERT S.A.

UTILIZARE:

- Se utilizează la toate tipurile de betoane cu ciment CEM I sau ciment CEM II ce necesită punerea în operă prin turnare și compactare.
- Se livrează gata pregătit pentru utilizare.
- Este recomandat a se pune în apa de preparare a betonului.
- La temperaturi înalte este necesară mărirea dozajului pentru a obține același tip de întărire.
- La temperaturi joase, se obține o întârziere mai mare pentru un dozaj dat.

ATENȚIE:

Se recomandă echipament de protecție adecvat la manipularea aditivului.




În cazul contactului cu ochii, se clătește imediat cu apă din abundență.

Contactul prelungit cu pielea produce iritații.

Scurgerile accidentale se absorb

cu nisip.

DOZAJ:



reale.

0,25–0,60 1/100 kg ciment .

Dozajul optim trebuie determinat prin încercări utilizând materialele ce vor fi puse în operă în condiții

Tel: 021.491.54.28
021.240.08.44/116;117
021.240.60.04/116;117
021.240.20.56./213
Fax: 021.240.60.04.
Email: aditivi@iridexcons.ro

