



# MULSEAL DP

## EMULSIE HIDROIZOLANTĂ BITUM / LATEX

### DESCRIERE:

- Emulsie bitum / latex gata preparată. Încorporarea cauciucului latex conferă elasticitate membranei uscate.

### AVANTAJE:

- Aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcții (beton, cărămidă, metal, piatră).
- Permeabilitate redusă la apă și vapori.
- Poate fi aplicat pe beton proaspăt sau pe suprafețe umede.
- Rezistent la sulfații și sărurile din clor.
- Este simplu de aplicat cu bidineaua.

### DOMENII DE UTILIZARE:

- Membrană hidroizolantă pentru pereți de retenție a apei.
- Barieră de vapori pentru panouri prefabricate.
- Repararea fisurilor fine de pe suprafețele de asfalt.

### CARACTERISTICI:

- Aspect: lichid tixotrop.
- Termen de valabilitate: 6 luni, la loc rece și uscat, ferit de îngheț.
- Timp de uscare: 4-6 ore  
24 ore între straturi

### MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Grosimea de aplicare este de aproximativ 0,7 mm.
- Suprafața suport trebuie curățată de urmele de ulei, unsori, praf sau mușchi și trebuie îndepărtată apa care bălțește.
- Strat amorsă:
  - pe suprafețe de lemn și metal se aplică un strat de amorsă FOSROC PRIMER 3.
  - pe celelalte suprafețe se aplică un strat de amorsă constând dintr-un amestec 1:1 de Mulseal DP și apă.
- Mulseal DP se aplică în două straturi uniforme, cu bidineaua sau racleta de cauciuc.
- Nu trebuie aplicat pe timp de ploaie deoarece este preparat cu apă și rămâne solubil până la uscarea completă.

### ATENȚIE:

- Mulseal DP - se recomandă mănuși de protecție.
- FOSROC PRIMER 3 - este inflamabil. Nu fumați. Se recomandă echipament de protecție: mănuși, mască.

### DOZAJ:

- Mulseal DP – 1,1 m<sup>2</sup> / litru / 1 strat
- FOSROC PRIMER 3 – 12,5 m<sup>2</sup> / litru

### MOD DE AMBALARE:

- cutii de 5 litri,
- butoaie de 25 litri,
- butoaie de 200 litri.