



NITOFLOR HARDTOP S

INTARITOR USCAT PENTRU PARDOSELI PROASPETE

DESCRIERE:

- Compus de întarire a suprafețelor de beton, alcătuit din agregate speciale, ciment Portland și aditivi speciali.
- Produce suprafețe netede, fără pori de aer, extrem de rezistente la abraziune și uzură.

AVANTAJE:

- Se livrează gata de pregătire.
- Produce suprafețe dure, rezistente la abraziune.
- Se combină monolitic cu betonul de bază proaspăt turnat.
- Agregat neferos – nu ruginește la umezeală.
- Antistatic.
- Antiderapant.

DOMENII DE UTILIZARE:

- Reprezintă soluția ideală pentru toate suprafețele industriale supuse traficului intens, de exemplu la hidrocentrale, în industria grea, la construcții agricole, pardoseli pentru depozite, platforme de încărcare și ateliere.

CARACTERISTICI:

- Culoare: gamă variată de culori
- Termen de valabilitate: 12 luni în ambalajul original, nedesfăcut.
- Depozitare: loc uscat și răcoros
- Rezistența la compresie la 28 zile: 70 N / mm²
- Rezistența la abraziune > cu 225 % față de a betonului suport.

MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Se aplică pe pardoselile de beton proaspăt prin cernere, în 2 etape, pentru a obține o distribuție uniformă de cel puțin 5 kg / m². Se recomandă împărțirea pardoselii în dale cu suprafață fixă.
- Prima aplicare se realizează în momentul când betonul s-a întărit până la punctul în care urma unui pas ușor în beton este de 3 până la 6 mm, și constă în împrăștierea a 3 kg de material / m², după care se nivelează.
- Imediat după finisare, restul de 2 kg / m² se aplică uniform pe o direcție perpendiculară față de primul strat, după absorbția umezelii suprafața se nivelează din nou. Când pardoseala s-a întărit suficient pentru a nu fi deteriorată, se poate realiza o finisare finală, cu ajutorul lamelor unui nivelator puternic.

ATENȚIE:

- Se recomandă echipament de protecție adecvat: mănuși de cauciuc, ochelari de protecție.
- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundent cu apă.

DOZAJ:

5kg / mp

MOD DE AMBALARE:

- Sac de 25 kg