



NITOMORTAR HB

MORTAR DE REPARAȚII

DESCRIERE:

- Mortarul are la bază un sistem de înaltă performanță de rășini epoxidice.
- Este excelent pentru suprafețe verticale și plafoane datorită fillerilor ușori.

AVANTAJE:

- Dezvoltă rezistențe timpurii, reducând astfel riscul spargerii.
- Este deosebit de rezistent la o gamă largă de produse chimice.
- Egalizează rezistența betonului de calitate superioară în 3 zile.

DOMENII DE UTILIZARE:

- Este adecvat pentru spații verticale, la plafoane și pentru reparații de urgență unde este necesară o dezvoltare rapidă de rezistență.
- Este impermeabil dacă este compactat în mod corespunzător.

CARACTERISTICI:

- Termen de valabilitate: 12 luni.
- Conținut de cloruri: 0,0%
- Rezistența la compresiune la 7 zile: 40 N / mm².

MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Se aplică în straturi de până la 50mm grosime pe suprafețe verticale și la plafoane. Grosimea minimă de aplicare este de 10mm.
- Suprafața suport trebuie curățată de ulei, unsori, vopsea sau alge cu apă și detergenți iar armătura trebuie curățată de rugină. După pregătirea suprafeței, armătura se amorsează cu Nitoprime Zincrich.
- Substratul se amorsează cu amorsă Nitoprime 28.
- Realizarea amestecului se face manual (în cantități mici -“Standard”) sau mecanic (în cantități mai mari “Industrial”).
- Se aplică cu o drișcă de lemn, într-un singur strat pe suprafețe verticale și la plafoane, fără a utiliza cofrajul.
- Se recomandă ca pe părțile adiacente să se aplice o peliculă de protecție NITOCOTE, peliculă rezistentă la atacul produselor chimice.
- Pentru suprafețele nesupuse atacului produselor chimice, se recomandă peliculele din gama DEKGUARD.

ATENȚIE:

- Se recomandă echipament de protecție adecvat: mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.
- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundent cu apă.

DOZAJ:

10 l / m² / 10mm grosime.

MOD DE AMBALARE:

- Pachete “Standard” : 2,9 kg.
- Pachete “Industrial”: 9,3 kg.