



# PATCHROC GP

## MORTAR DE REPARAȚII URGENTE PENTRU PAVAJE ȘI PARDOSELI DIN BETON

### DESCRIERE:

- Mortar autonivelant pe bază de ciment Portland, agregate calibrate, fileri speciali și aditivi, care îi conferă consistență și duritate înaltă, o excelentă compatibilitate termică cu betonul și bune proprietăți de impermeabilitate la apă

### AVANTAJE:

- Se întărește rapid – permite traficul în 2 ore.
- Duritate înaltă, rezistență la uzură și condiții meteorologice nefavorabile.
- Economic – poate fi îngroșat cu agregat calibrat în unele aplicații.
- Nu conține cloruri.
- Auto – compactant.

### DOMENII DE UTILIZARE:

- Pentru restaurarea urgentă a petecilor localizate pe pavajele de beton, piste de aeroport, rampe de acces, autostrăzi, precum și pardoseli pentru coridoare și depozite în construcții industriale.
- Produsul este de natură alcalină și protejează armăturile de oțel înzidite.
- Poate fi utilizat atât intern cât și extern.

### CARACTERISTICI:

- Aspect: pulbere gri
- Termen de valabilitate: 12 luni.
- Conținut de cloruri: 0,0%
- Rezistență la compresiune:
  - la 2 ore: 15 N / mm<sup>2</sup>
  - la 1 zi: 50 N / mm<sup>2</sup>
  - la 28 zile: 60 N / mm<sup>2</sup>

### MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Grosimea de aplicare a unui strat este de 12 - 100 mm.
- Suprafața suport trebuie curățată de urmele de ulei, unsori, pământ sau vopsea prin frecare cu apă și detergenți, iar armătura trebuie curățată de rugină.
- După pregătirea armăturii se aplică un strat de amorsă Nitoprime Zincrich, substratul de beton se va amorsa cu Nitobond AR sau EP, funcție de traficul ce urmează a fi realizat pe suprafață.
- Realizarea amestecului apă-produs se face prin malaxare: 2,0 – 2,7 l apă potabilă ( funcție de consistența dorită ) + 1 sac PATCHROC GP (25 kg) = 12 l mortar proaspăt.

### ATENȚIE:

- Se recomandă echipament de protecție adecvat: mănuși de cauciuc, ochelari de protecție, mască praf, salopetă.
- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundent cu apă.

### DOZAJ:

PATCHROC GP:  
1 sac / m<sup>2</sup> / 12mm grosime  
NITOPRIME ZINCRICH: 0,135 litri / m<sup>2</sup>  
NITOBOND AR : 1 litru / 6 – 8 m

### MOD DE AMBALARE :

- Saci de 25 kg.