



RENDEROC HB

MORTAR DE REPARAȚII

DESCRIERE:

- Mortar pe bază de ciment Portland, agregate minerale fine, selectate, microsiline, fibre de polietilenă și alte adaosuri. Este modificat cu polimeri și fibre.

AVANTAJE:

- Adecvat pentru reparații la suprafețe verticale și plafoane.
- Protecție eficientă împotriva dioxidului de carbon și clorurilor.
- Aderență excepțională la substraturile de beton.

DOMENII DE UTILIZARE:

- Mortarul se aplică în straturi cu grosimea maximă de 80mm pentru reparații pe suprafețe verticale și 50mm pentru plafoane, într-un singur strat. Pentru straturi mai groase de până la 100mm se recomandă folosirea cofrajului.

CARACTERISTICI:

- Aspect: pulbere gri
- Termen de valabilitate: 12 luni.
- Conținut de cloruri: 0,0%
- Proporția pulbere: apă 1:0,18
- Rezistență la compresiune la 28 zile: 22 N/mm²

MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Grosimea minimă de aplicare este de 10 mm.
- Suprafața suport trebuie curățată de urmele de ulei, unsori, pământ sau vopsea prin frecare cu apă și detergenți, iar armătura trebuie curățată de rugină.
- După pregătirea armăturii se aplică un strat de amorsă Nitoprime Zincrich.
- Realizarea amestecului apă: produs se face prin malaxare: 3,1 l apă potabilă + 1 sac RENDEROC HB (18 kg) = 15 l mortar proaspăt.
- Aplicarea se face manual, cu mistria sau prin pulverizare (torcretare).
- Temperatura ambiantă trebuie să fie cuprinsă între 7-26⁰C.

ATENȚIE:

- Se recomandă echipament de protecție adecvat: mănuși de cauciuc, ochelari de protecție, mască praf, salopetă.
- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundent cu apă.

DOZAJ:

RENDEROC HB: 10 litri / m² / 10mm grosime

NITOPRIME ZINCRICH: 0,135 litri / m² armătură

MOD DE AMBALARE:

- Saci de 18 kg.