



THIOFLEX 600

MATERIAL MULTICOMPONENT PENTRU ETANȘAREA ROSTURILOR

DESCRIERE:

- Pastă multicomponentă pe bază de polimeri polisulfidici.

AVANTAJE:

- Aderență excelentă pe orice tip de suport: beton, construcții din cărămidă, strat de amorsă, sticlă, aluminiu și oțel inoxidabil, fier.
- Rezistență îndelungată la condiții de climă extreme.
- Preia tensiunile mișcărilor ciclice continue și puternice.
- După întărire devine dur, elastic și capătă un aspect de cauciuc.

DOMENII DE UTILIZARE:

- Pentru etanșarea rosturilor mobile exterioare și interioare din structurile de zidărie, inclusiv suprastructuri, rezervoare, canale de irigații, pardoseli, subsoluri și construcții subterane.
- Recomandat pentru structurile de beton supuse la UV la care accesul pentru întreținerea ulterioară este dificil.

CARACTERISTICI:

- Aspect: pastă
- Culoare: aplicabil pistol: gri, ocră, alb murdar, negru, roșu cărămiziu, mahon.
aplicabil turnare: gri.

MODALITĂȚI DE UTILIZARE:

- Suprafața pe care se aplică trebuie să fie curată și uscată.
- Strat amorsă: Atunci când este necesară amorsarea suprafeței, se folosește:
Primer 4: sticlă, ceramică.
Primer 7: beton, piatră, cărămidă, lemn, țiglă nelăcuită.
- Mod de preparare: aplicabil pistol: se amestecă timp de 5 minute și aplicabil turnare: se toarnă conținutul cutiei mici în cutia mare și se amestecă timp de 5 minute.
- Aplicare: rosturile orizontale
 - cu o lățime mai mare de 15mm se aplică prin turnare directă.
 - cu o lățime mai mică de 15mm se aplică cu pistolul.

ATENȚIE:

- Se recomandă echipament de protecție adecvat: mănuși și ochelari de protecție.
- În cazul contactului cu ochii și pielea, se clătește abundent cu apă.
- Temperatura ambiantă trebuie să fie cuprinsă între 5-50°C.

DOZAJ:

Dimensiunea rostului (mm x mm)	Consum specific l/ml rost
5 x 5	0,025
50 x 50	2,500

MOD DE AMBALARE:

- aplicabil pistol: cutii de 2,5 l
- aplicabil turnare: cutii de 5 l